

VEJLEDENDE RUMVÆGT PÅ DANA KVARTS

<u>Kvalitet</u>	<u>Str. i mm</u>	<u>Rumvægt i kg/liter</u>
Nr. 000	0,1-0,3 mm	1,40
Nr. 00	0,3-0,6 mm	1,42
	0,4-0,8 mm	1,44
	0,7-1,2 mm	1,42
Nr. 24	0,8-1,4 mm	1,42
Nr. 16	1,2-2,0 mm	1,43
Nr. 5	1,6-2,5 mm	1,44
KIS B	2,5-3,0 mm	1,48
KIS A	3,0-5,0 mm	1,50
	5,0-8,0 mm	1,50
MIX F.	0,1-1,4 mm	1,71
DK MIX	0,1-2,0 mm	1,65
MIX	0,3-2,0 mm	1,61
MIX	0,1-3,0 mm EPOXY SAND	1,74
Søral	8-14 mm	1,44
Søral	18-25 mm	1,53
Søral	25-35 mm	1,56
Kvartsmel	74/200	1,34

Ovenstående er foretaget på D.K.I.'s eget laboratorium, vi tager forbehold for eventuelle afvigelser.

Vi står gerne til Deres disposition med yderligere oplysninger, såfremt dette ønskes.